

**Fiche technique**



**Quick-Step Classic 8mm**

Edition	04.2015	Méthode	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Quick-Step
<b>Données générales</b>			avec impression		8,0 mm 190 mm 1200 mm 7 1,5960 m <sup>2</sup> /paquet Uniclic
<b>Classe d'usure UPEC</b>	EN 13329				Classe 21,22,23 & 31,32 U3P3E1C2
<b>CE</b>	EN 14041	notified body		0380-1161	
<b>PEFC</b>					label PEFC
<b>Garantie</b>			usage domestique usage commercial garantie splash	conditions dans chaque paquet	25 ans 5 ans oui
<b>Taber - résistance à l'usure</b>	EN 13329			>=4000	>=4000
<b>Classe d'usure</b>	EN 13329			AC4	AC4
<b>Gonflement à l'humidité</b>	EN 13329		après 24h immersion à 20°C	18%	12 %
<b>Aspect général du sol posé</b>	EN 13329		désaffleurs joints ouverts tuilage longueur tuilage largeur	<=0,15mm <=0,20mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%
<b>Résistance à l'impact</b>	EN 13329			IC2	IC2
<b>Résistance à la rayure</b>	EN 438-2, 25			Chargement >= 3.0 N	5.0 N
<b>Résistance aux tâches</b>	EN 13329		groupe 1,2 groupe 3	classe 5 classe 4	classe 5 classe 5
<b>Résistance à la lumière UV</b>	EN 13329		Référence bleue	classe 6	> 6
<b>Cigarette brûlante</b>	EN 438-2, 30			classe 4	classe 5
<b>Déplacement de pieds de meubles</b>	EN 424		pied 0,1mm/32kg pied 3mm/100 kg pied 2mm/100 kg		pas de changement pas de changement pas de changement
<b>Chaises à roulettes</b>	EN 13329		25000 cycles	Type W(EN 12529)	pas de changement
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	ISO 24339		changement longueur ET largeur		<=0,10%
<b>Anti-static</b>	EN 14041		chargement personne à 25% HR et 23°C		<=2,0kV
<b>Résistance à la glissance</b>	EN13893				DS
<b>Emission formol</b>	EN 717				E1 <0,025 ppm
<b>Résistance thermique</b>	ISO 8302				0,055 m <sup>2</sup> K/W
<b>Chauffage par le sol</b>			avec sous-couche appropriée	demandez info spécifique	OK
<b>Réduction bruit d'impact</b>	ISO 712/2		3mm PE Uniclic	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB
<b>Classification au feu</b>	EN 14041				C <sub>fl</sub> - s <sub>1</sub>